

## Datenblatt

### ABS - EL

<u>Property</u>	<u>Test method</u>	<u>Typical value</u>
Oberflächenwiderstand	DIN EN ISO 527	$> 9 \cdot 10^4 \Omega$
Dichte	DIN EN ISO 1183	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Streckspannung	DIN EN ISO 527	> 20 MPa
Streckdehnung	DIN EN ISO 527	> 5 %
Zug E-Modul	DIN EN ISO 527	> 1700 MPa
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO -179 / 23°C	> 4 J/m